



## SISTEMA 16

SISTEMA APPLICATIVO GARANTITO PER RIPRISTINO DI CAPPOTO A LASTRE CAVILLATO E/O NON PERFETTAMENTE ANCORATO AL SUPPORTO.

### APPLICAZIONE ESTERNA:



- 1 Prova preliminare di strappo per verificare l'adesione della rasatura finale al supporto.
- 2 Se necessario procedere con il fissaggio meccanico dei pannelli esistenti mediante l'impiego di tasselli speciali ad avvitamento FKT-CS8 ( omologazione secondo ETAG categoria d'uso A-B-C-D-E ).
- 3 Rasatura armata con rete per cappotto FKR23 annegata in due strati di FK92 Light, adesivo-rasante in polvere alleggerito, applicato con cazzuola dentata nello spessore medio di 5 mm.
- 4 Finitura con rivestimento silossanico FRC29 SILOX-RUSTIC previa applicazione del primer isolante FRC26 ISO-SILOX a distanza di 15-20 giorni dalla fase precedente.

Con tale tipologia di lavorazione garantiamo l'assenza di micro fessurazioni dovute al tipo di supporto, ma non ci assumiamo responsabilità per eventuali fessurazioni dovute a movimenti, cedimenti strutturali di qualsiasi natura essi siano, e/o errori di applicazione.